

Menteşeler

Teknopolimer

MALZEME

Yüksek elastikiyetli poliamdi bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

DÖNER PİM

AISI 303 paslanmaz çelik.

STANDART UYGULAMA



Silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler (M6 ISO 4762, M8 ISO 7380).

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 275° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -95° ve +180°).



Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (sayfada -).



FMM design

Direnç testleri					
EKSENEL GERİLME		RADYAL GERİLME		90° AÇILI GERİLİM	
Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
200	2440	380	3830	190	1950



Kod	Açıklama	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h3	b1	d	d3	d5	C# [Nm]	Δ
424021	CFH.50 CH-6	50	69.5	30	45.5	19.5	10	6.5	24	6	6.5	10	3	47
424031	CFH.50 CH-8	50	69.5	30	45.5	19.5	10	4.5	24	6	8.5	13	3	44

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.