

Menteşeler

Kendiliğinden sönen teknopolimer

MALZEME

Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) UL-94 V0 sertifikalı kendiliğinden sönen teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı.

DÖNER PİM

AlSi 303 paslanmaz çelik

STANDART UYGULAMA

havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

CFMQ-AE-V0 menteşe, belirli yönetmeliklerin yangın riskini önleyebilen malzemeler kullanılmasını gerektiren tüm alanlarda kullanılabilir.


CFMQ-AE-V0 menteşe, dahili güvenlik anahtarlı CFSQ menteşe ile monte edilebilir.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 270° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -90° ve +180°).


Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar.



Direnç testleri	EKSELER GERİLME	RADYAL GERİLME	90° AÇILI GERİLİM
Açıklama	Maks. sınırdaki statik yük Sa [N]	Maks. sınırdaki statik yük Sr [N]	Maks. sınırdaki statik yük S90 [N]
CFMQ.60-45-AE-V0 SH-6	1800	3200	900

Maksimum statik yük, ötesine geçildiğinde malzemenin kırılacağı ve dolayısıyla menteşe performansının etkileneceği değerdir. Elbette bu değere, ilgili uygulamanın önemine ve güvenlik düzeyine göre uygun bir katsayı uygulanmalıdır.



Kod	Açıklama	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	b1	d	d3	d4	C# [Nm]	
149041	CFMQ.60-AE-V0-45-SH-6	60	70	34	45	14.5	8	8	26	8	6.5	12.5	5	62

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.