

Tutma mıknatısları

Sert Ferit / Neodim-Demir-Boron, Muhafaza Çelik, Dişli Saplama

ÖZELLİKLER

Mıknatıs

- Sert ferit **HF**
200 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
- NdFeB **ND**
Neodim, demir, boron
80 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
- NdFeB **NDT**
Neodim, demir, boron
150 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı

Muhafaza

Çelik, galvanizli

BİLGİ

Tutma mıknatısları GN 50.3, mıknatısı koruyan ve kuvvetlendiren ve manyetik akımı manyetik yüzey üzerinde optimal olarak ileten bir çelik muhafazayla ve plastik halkayla birlikte bir sistem oluşturur.

AKSESUAR



- GN 70 Tutma diskleri (bkz. sayfa 2051)
- GN 70.1 Yapışkan diskler (bkz. sayfa 2051)
- GN 70.2 Kauçuk kapaklar (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)



Manyetik yüzey görünüşü



GN 50.3

Açıklama	d ₁	d ₂	h	Uzunluk l	Nominal manyetik kuvvetler N	Δ
GN 50.3-HF-10-M3	10 ±0.1	M 3	4.5 +0.2/-0.1	7	4	2
GN 50.3-HF-13-M3	13 ±0.1	M 3	4.5 +0.2/-0.1	7	10	3
GN 50.3-HF-16-M3	16 ±0.1	M 3	4.5 +0.2/-0.1	7	18	5
GN 50.3-HF-16-M4	16 ±0.1	M 4	4.5 +0.2/-0.1	6	18	5
GN 50.3-HF-20-M3	20 ±0.1	M 3	6 +0.2/-0.1	7	30	10
GN 50.3-HF-25-M4	25 ±0.1	M 4	7 +0.3/-0.2	8	40	19
GN 50.3-HF-25-M6	25 ±0.1	M 6	7 +0.3/-0.2	20	40	22
GN 50.3-HF-32-M4	32 ±0.1	M 4	7 +0.3/-0.2	8	80	32
GN 50.3-HF-32-M6	32 ±0.1	M 6	7 +0.3/-0.2	12	80	31
GN 50.3-HF-32-M8	32 ±0.1	M 8	7 +0.3/-0.2	10	80	32
GN 50.3-HF-47-M6	47 ±0.1	M 6	9 +0.5/-0.2	8	180	85
GN 50.3-HF-57-M6	57 ±0.1	M 6	10.5 +0.5/-0.2	8	280	146
GN 50.3-HF-63-M6	63 ±0.1	M 6	14 +0.5/-0.2	15	350	233
GN 50.3-HF-80-M8	80 ±0.1	M 8	10 +0.5/-0.2	13	600	269
GN 50.3-ND-6-M3	6 ±0.1	M 3	4.5 ±0.1	7	5	1
GN 50.3-ND-8-M4	8 ±0.1	M 4	4.5 ±0.1	8	13	2
GN 50.3-ND-10-M3	10 ±0.1	M 3	4.5 ±0.1	7	25	2
GN 50.3-ND-10-M4	10 ±0.1	M 4	4.5 ±0.1	8	25	3
GN 50.3-ND-13-M5	13 ±0.1	M 5	4.5 ±0.1	8	60	6
GN 50.3-ND-16-M4	16 ±0.1	M 4	4.5 ±0.1	8	85	7
GN 50.3-ND-16-M6	16 ±0.1	M 6	4.5 ±0.1	8	95	8
GN 50.3-ND-20-M6	20 ±0.1	M 6	6 ±0.1	10	140	16
GN 50.3-ND-25-M6	25 ±0.1	M 6	7 ±0.2	10	200	28
GN 50.3-ND-32-M6	32 ±0.1	M 6	7 ±0.2	10	350	43
GN 50.3-ND-40-M8	40 ±0.1	M 8	8 ±0.2	12	670	80
GN 50.3-ND-47-M8	47 ±0.1	M 8	9.2 ±0.2	13	790	107
GN 50.3-NDT-10-M4	10 ±0.1	M 4	4.5 ±0.1	8	33	4
GN 50.3-NDT-13-M5	13 ±0.1	M 5	4.5 ±0.1	8	75	6
GN 50.3-NDT-16-M6	16 ±0.1	M 6	4.5 ±0.1	8	110	8
GN 50.3-NDT-20-M6	20 ±0.1	M 6	6 ±0.1	10	172	16
GN 50.3-NDT-25-M6	25 ±0.1	M 6	7 ±0.2	10	233	28
GN 50.3-NDT-32-M6	32 ±0.1	M 6	7 ±0.2	10	400	41