

İşlenmemiş mıknatıs

Çubuk şekilli

ÖZELLİKLER

Mıknatısın malzemesi
AlNiCo **AN**
Alüminyum, nikel, kobalt
Düz
450 °C sıcaklıklara kadar dirençli

BİLGİ

GN 55.3 işlenmemiş mıknatıslar korumasız disk şekilli (dairesel) mıknatıslardır.


Yapıştırıcılar, kaplama veya mekanik sıkıştırma ile sabitlenebilir. Kullanılabilir uygun tutma mıknatıslarının / mıknatıs sistemlerinin mevcut olmaması durumunda, son derece özel bir mıknatıs sistemi kurmak için uygun tutma yapıları ile kombinasyon halinde işlenmemiş mıknatıs kullanılabilir.

Hava boşluğu olmadan kullanıldığı zaman; tek işlenmemiş mıknatıslar, yapışma yüzeyinde bulunan gücü manyetik dönüş tarafından aşırı derecede arttıran ve koruma sağlayan mıknatıs sistemlerinden daha düşük yapışkan güçlere sahiptir. Mıknatıs ve eş gelen bileşen arasındaki hava boşluğuna bağlı olarak tekli işlenmemiş mıknatıslar, mıknatıs sistemlerinin aksine son derece yüksek yapışkan güçlere sahiptir.

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

İSTEK ÜZERİNE

- Diğer boyutlar



GN 55.3

Açıklama	d -0.2	l	Nominal manyetik kuvvetler N	⚖
GN 55.3-AN-3-10	3	10 ±0.1	1.1	1
GN 55.3-AN-3-12	3	12 ±0.1	1.3	2
GN 55.3-AN-4-16	4	16 ±0.1	1.9	3
GN 55.3-AN-4-20	4	20 ±0.1	2	4
GN 55.3-AN-5-20	5	20 ±0.1	2.3	5
GN 55.3-AN-6-15	6	15 ±0.1	2.8	6
GN 55.3-AN-6-24	6	24 ±0.1	2.8	7
GN 55.3-AN-6-30	6	30 ±0.1	2.8	8
GN 55.3-AN-8-25	8	25 ±0.1	3.8	10
GN 55.3-AN-8-32	8	32 ±0.1	3.8	11
GN 55.3-AN-10-20	10	20 ±0.1	5	13
GN 55.3-AN-10-40	10	40 ±0.1	7	15
GN 55.3-AN-12-40	12	40 ±0.1	8	16
GN 55.3-AN-12-48	12	48 ±0.1	8	26
GN 55.3-AN-15-30	15	30 ±0.1	10	27
GN 55.3-AN-15-60	15	60 ±0.1	11	30
GN 55.3-AN-20-40	20	40 ±0.2	17	100
GN 55.3-AN-20-80	20	80 ±0.2	38	120
GN 55.3-AN-34-80	34	80 ±0.2	61	555